

Technisches Datenblatt

Protecto 1K Matt – Innenbereich

Wasserlösliche, extra matte, transparente und schützende Beschichtung zum Schutz der Stucco d'Or Wandbeschichtungen. Für den Innenbereich.

Eigenschaften: Gebrauchsfertig, exzellenter Verlauf, sehr leicht zu reinigen, kratz- und abriebfest, farblos, matt, geruchsarm und schnell trocknend. Dunkle Oberflächen erhalten einen intensiveren Farbton.

Anwendungsbereich: Stucco d'Or Protecto 1K Matt wird ausschließlich im Innenbereich als transparente Schlussbeschichtung auf Stucco d'Or Dekorationsprodukte angewendet. Geeignete Untergründe sind vorhandene Farbschichten, Zement- und Gipsputz, Beton, Ziegel, Glasgewebe etc. Bei speziellen Anwendungsbereichen empfehlen wir Ihnen, sich an unseren technischen Berater zu wenden.

VERARBEITUNG	ANWENDUNG
Mischanleitung	Stucco d'Or Protecto 1K Matt vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht verdünnen. In 1 oder 2 dünnen Schichten mit einem geeigneten Pinsel oder einer geeigneten Rolle auftragen. Verteilen Sie den Lack gut. Zur Vermeidung von Ansatzspuren stets nass in nass verarbeiten. Alle Bahnen in derselben Richtung nachrollen. Während der Trockenzeit die Fläche nicht mehr bearbeiten.
Verdünnung	Gebrauchsfertig.
Verbrauch	Verbrauch $\pm 16 - 20 \text{ m}^2/\text{L}/\text{Schicht}$. Die angegebene Ergiebigkeit ist theoretisch. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Art und der Struktur des Untergrunds sowie der Verarbeitungsmethode.
Trockenzeit (20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit)	Staubtrocken nach ± 1 Stunden, überstreichbar nach ± 4 Stunden, ausgehärtet nach einigen Tagen. Bei einer niedrigeren Temperatur und einer höheren Luftfeuchtigkeit sind natürlich längere Trockenzeiten einzuhalten.
Verarbeitungstemperatur/ Relative Luftfeuchtigkeit	Nicht verarbeiten bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +8°C. Relative Luftfeuchtigkeit nicht über ca. 80%.
Reinigung des Werkzeugs	Werkzeug sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

UNTERGRÜNDE	VORBEHANDLUNG
Allgemeines	Der Untergrund muss tragfähig, fest, eben, sauber, trocken, Fett-, Wachs-, Silikon- und staubfrei sein. Risse und Sprünge, lose und instabile Schichten entfernen und / oder ausbessern.
Tragfähige Untergründe / Stucco Dekorputz Schichte	Den Untergrund staubfrei machen und reinigen und trocknen lassen. Anschließend den Untergrund mit Protecto 1K Matt beschichten. Lassen Sie frische Schichten zuerst vollständig trocknen.
Für alle Untergründe	Wichtig: Sorgen Sie zwischen den verschiedenen Behandlungsmethoden für eine ausreichende Trocknungszeit.

TECHNISCHE GEGEVENS	WAARDE
Dichte/spezifisches Gewicht	Ca. 1,0 kg/L
Bindemittelbasis	Acrylatdispersion
Nichtflüchtige Bestandteile	Ca. 28% v/v
Farbe	Farblos
Glanzgrad	Matt
Lagerung	Frostfrei transportieren und lagern. Verpackung stets gut verschlossen aufbewahren. Haltbar ca. 12 Monate ab Lieferdatum.
Gefahren	Siehe Sicherheitsdatenblätter

Allgemein:

Eine zu tiefe Untergrund- und Umgebungstemperatur oder eine zu hohe relative Feuchtigkeit und/oder ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds müssen mindestens auf die angegebenen Sollwerte zurückgeführt werden; verwenden Sie hierfür Heizungssysteme, Feuchtigkeitsentzieher, Lüftung etc. Diese Maßnahmen müssen während der Anwendung und des gesamten Durchhärtungsprozesses fortgesetzt werden.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.

Version 24-09-2018