

Technisches Merkblatt

Stucco Originale – Innenbereich

Hochwertiger, dekorativer und matter Putz auf Basis einer Kunstharzdispersion mit einem prachtvollen und authentischen Erscheinungsbild wie Stucco. Für den Innenbereich.

Eigenschaften: Gebrauchsfertig, sehr leicht zu verarbeiten, in verschiedenen Farbtönen aus der Farbtonkollektion Stucco d'Or erhältlich, verschiedene Struktureffekte möglich, geruchsarm und lösemittelfrei.

Anwendung: Stucco d'Or Originale wird ausschließlich im Innenbereich als dekorative Schlussbeschichtung auf allen tragfähigen, ebenen, sauberen und trockenen Untergründen wie beispielsweise Zement und Putz, Beton, Backstein, Gipsplatten und vorhandenen Farbschichten angewendet. Für einen optimalen Schutz nach der Trocknung mit Stucco d'Or Protecto 1K Matt beschichten. Bei der Anwendung in Küche, Badezimmer oder Toilette anschließend stets mit Stucco d'Or Protecto 2K Matt beschichten. Bei der Anwendung in Küchen direkt hinter den Kochplatten stets eine Schutzvorrichtung (aus Edelstahl oder Glas) anbringen. Bei speziellen Anwendungsbereichen empfehlen wir Ihnen, sich an unseren technischen Berater zu wenden.

VERARBEITUNG	ANWENDUNG
Anwendung	Stucco d'Or Stucco Originale vor Gebrauch gut mischen. In zwei Schichten auftragen. Eine erste Schicht mit einer Edelstahl-Stuckateurkelle deckend auftragen. Nach der Trocknung eine zweite Schicht mit einer Edelstahl-Stuckateurkelle auftragen, um den gewünschten Beton-Effekt zu erzielen.
Verdünnung	Gebrauchsfertig. Eine Verdünnung ist nicht notwendig.
Verbrauch	0,1 mm Korn 0,4-0,6 kg/m ² in zwei Schichten. 0,3 mm Korn 1,3-1,6 kg/m ² in zwei Schichten. 0,5 mm Korn 1,6-1,9 kg/m ² in zwei Schichten. Die angegebene Ergiebigkeit ist theoretisch. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Art und der Struktur des Untergrunds sowie der Verarbeitungsmethode.
Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)	Staubtrocken nach ± 2 Stunden, überputzbar nach ± 6 Stunden, ausgehärtet nach einigen Tagen. Bei einer niedrigeren Temperatur und einer höheren Luftfeuchtigkeit sind natürlich längere Trockenzeiten einzuhalten.
Verarbeitungstemperatur / Relative Luftfeuchtigkeit	Nicht bei einer Untergrund- und Raumtemperatur unter +8 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80 % verarbeiten.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser reinigen.

UNTERGRUND	VORBEHANDLUNG
Allgemeines	Der Untergrund muss eben, tragfähig, trocken, sauber sowie frei von Fett, Wachs, Silikon und Staub sein. Risse, Fehlstellen und rissige Schichten ausbessern. Den Untergrund stets in der gleichen Farbe wie die Schlussbeschichtung vorbehandeln.
Unbehandelte Untergründe wie Putz, Beton, Gipsplatten	Den Untergrund staubfrei machen. Anschließend: <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,1 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Grundierfarbe Weiss vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 6 Stunden. - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,3 mm oder 0,5 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Putzgrund vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 18 Stunden.
Nicht tragfähige (kreidende) Untergründe	Untergrund säubern und anschließend mit PRINSSSEN Tiefgrund vorbehandeln. Anschließend: <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,1 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Grundierfarbe Weiss vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 6 Stunden. Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,3 mm oder 0,5 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Putzgrund vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 18 Stunden.
Tragfähige, leicht verschmutzte Untergründe	Verschmutzungen mit einem Reinigungsmittel entfernen. Anschließend: <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,1 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Isomatt vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 24 Stunden. - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,3 mm oder 0,5 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Iso Putzgrund vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 24 Stunden.
Tragfähige, stark verschmutzte Untergründe	Punktuelle Verschmutzungen mit PRINSSSEN Isolierspray absperren. Größere Oberflächen mit PRINSSSEN Isoliergrund behandeln. Anschließend: <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,1 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Isoliergrund vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 24 Stunden. - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,3 mm oder 0,5 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Iso Putzgrund vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 24 Stunden.
Glatte Untergründe (wie Lackschichten)	Untergrund reinigen und entfetten. Nach der Trocknung leicht aufrauen, sorgfältig staubfrei machen und anschließend: <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,1 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Grundierfarbe Weiss vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 6 Stunden. - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,3 mm oder 0,5 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Putzgrund vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 18 Stunden.
Untergründe mit nicht wasserfesten (sowie wischfesten) Farbschichten:	Untergrund gründlich mit sauberem Wasser reinigen, bis dieser nicht mehr abfärbt. Nach der Trocknung zuerst mit PRINSSSEN Tiefgrund vorbehandeln. Anschließend: <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,1 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Grundierfarbe Weiss vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 6 Stunden. - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,3 mm oder 0,5 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Putzgrund vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 18 Stunden.
Mit Wandfarbe beschichtete Untergründe	Untergrund gründlich reinigen. Nach der Trocknung: <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,1 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Grundierfarbe Weiss vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 6 Stunden. - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,3 mm oder 0,5 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Putzgrund vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 18 Stunden.
Mit Zierputz beschichtete Untergründe	Untergrund gründlich reinigen. Nach der Trocknung mit Stuckgips ausgleichen. Nach vollständiger Trocknung: <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,1 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Grundierfarbe Weiss vorbehandeln. Trockenzeit mindestens 6 Stunden. - Bei der Beschichtung mit Stucco Originale 0,3 mm oder 0,5 mm den Untergrund mit PRINSSSEN Putzgrund oder PRINSSSEN Iso Putzgrund vorbehandeln.

	Trockenzeit mindestens 24 Stunden.
Für alle Untergründe gilt	Wichtig: Zwischen den verschiedenen Vorbehandlungen eine ausreichende Trockenzeit einhalten.

TECHNISCHE DATEN	WERT
Dichte	Ca. 1,55 kg/l
Bindemittel	Kunstharzdispersion
Feste Bestandteile:	Ca. 50% v/v
Farbtöne	Standard Weiß. In verschiedenen Farbtönen der Farbtonkollektion Stucco d'Or des Farbmischsystems PRINSSSEN erhältlich.
Glanzgrad	Matt
Lagerung	Frostfrei transportieren und lagern. Verpackung gut verschlossen halten. Mindestens 12 Monate haltbar.
Gefahren	Siehe Sicherheitsdatenblätter

Allgemeiner Hinweis:

Eine zu niedrige Untergrund- und Raumtemperatur oder eine zu hohe relative Luftfeuchtigkeit und/oder ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds müssen auf die vorgeschriebenen Bedingungen gebracht werden. Dies ist beispielsweise durch Erwärmung, Luftentfeuchter, Lüftung zu erreichen. Es ist notwendig, diese Maßnahmen während der Anwendung und dem gesamten Aushärtungsvorgang fortzusetzen.

Die Daten in der vorliegenden Veröffentlichung basieren auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand und unserer Erfahrung. Sie entbinden den Verarbeiter im Zusammenhang mit der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von der Durchführung eigener Prüfungen und Tests. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für eine konkrete Anwendung kann aus unseren Daten nicht abgeleitet werden. Alle hierin enthaltenen Beschreibungen, Zeichnungen, Fotos, Daten, Verhältnisse, Gewichte usw. dienen ausschließlich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und sind nicht Teil der vertraglich vereinbarten Qualität der Produkte (Produktspezifikation). Sämtliche Eigentumsrechte und geltenden Gesetze und Vorschriften sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu wahren und einzuhalten. Mit Erscheinen der vorliegenden Veröffentlichung werden alle vorhergehenden technischen Merkblätter ungültig.

Version 24-09-2018